

ESTPLY® FORM

ESTPLY FORM on kasevineerplaat, mis on valmistatud ristisuunaliselt liimitud kasespooni kihtidest ning mõlemalt küljelt kaetud sileda fenoolpinnakattega.

Jätkusuutlikult varutud kodumaistest kasepalkidest valmistatud vineerplaat on tänu oma suurepärastele tugevusomadustele kvaliteetne ja keskkonnasäästlik valik tööstus- ja ehitussektoris välitingimustes nõudlikel kasutusaladel kasutamiseks.

- Korduvalt kasutatav
- Kergesti puhastatav
- Tugev
- Mõõdustabiilsus
- Keskkonna-sõbralik (madala LOÜ-sisaldusega)
- Toodetud EL-is

Estonian Plywood AS
Kase, Viruvere, 48435 Jõgeva vald, Eesti
www.estply.com

KASUTUSALAD

Raketisesüsteemid

Transpordikastid ja ehitus

Transpordisektor (mh kaubikute sisepinnad, bussipõrandad, rongid jms)

TEHNILISED ANDMED

Nimipaksus (mm)	4	6,5	9	12	15	18	21	24	27	30	35	40	45	50
Vähim lubatud paksus	3,5	6,1	8,8	11,5	14,3	17,1	20	22,9	25,2	28,1	33,5	38,8	43,6	48,5
Suurim lubatud paksus	4,1	6,9	9,5	12,5	15,3	18,1	20,9	23,7	26,8	29,9	35,5	41,2	46,4	51,5
Kihtide arv	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	25	29	33	35

Üksikasjalikke tehnilisi andmeid vt meie veebisaidil avaldatud toote toimivusdeklaratsioonist *siit*

Tihedus: 660-720 kg/m³
Masintöötlus: eritellimusel võimalik mõõtu lõikamine, punn/soon, faasimine vastavalt kliendi spetsifikatsioonidele

Mõõtude lubatud kõikumine: <1000 mm ±1 mm; 1000-2000 mm ±2 mm; >2000 mm ±3 mm
Täisnurksuse ja servade sirguse lubatud kõikumine: ±1 mm/m

OMADUSED JA VASTAVUS NÕUETELE

Kulumiskindlus

Taberi katse väärtused vastavalt standardile EN 438-2 DIN53799

ESTPLY FORM 120 g vähemalt 350 tsüklit

ESTPLY FORM 220 g vähemalt 750 tsüklit

ESTPLY FORM 440 g vähemalt 1600 tsüklit

Pinnakate

Mõlemalt küljelt kaetud 120 g/m² või 220 g/m² tumepruuni fenoolpinnakattega. Paksemad kattekihid on saadaval eritellimusel. Servad värvitud niiskuse eest kaitsva akrüülvärviga.

- **Helepruun** fenoolkate 120 g/m²
- **Roheline** fenoolkate 120 g/m²
- **Must** fenoolkate 220 g/m²

Tulepüsivus

Euroopa Majanduskomisjoni eeskiri nr 118, lisa 8 (vertikaalne ja horisontaalne paigaldus)

Liimühendus

EN 314-2 klass 3. Välitingimustes kasutamiseks

Formaldehüüdi heide

Vastab klassi E0.5 nõuetele. Vastab standardi CARB II ülimadala heitega formaldehüüdi (ULEF) nõuetele

Vastavus kemikaalialastele õigusaktidele

Vastab REACH-määruse nõuetele. Vastab PFAS nõuetele

Plaatide mõõdud

1250/1500/1525x2500/3000/3300 mm

Muud mõõdud on saadaval eritellimusel.

MUU TEAVE

Müügi üldtingimused | *Ladustamisjuhend*

Toimivusdeklaratsioon | *Ohutuskaart*

Toote keskkonnadeklaratsioon

Sertifitseeritud juhtimissüsteemid